

# Produktdatablad KOMBIPRIMER

## Användningsområde:

Tjæralin Kombiprimer är en oljebaserad målarfärg för ytor av stål och järn. Inte lämpad för aluminium och zink. Kombiprimer kan appliceras direkt som primer och täckfärg i ett. Innehåller rostförebyggande medel och torkar fort. Täcker bra och är enkel att använda.



## Förarbete:

Underlaget ska vara rent och torrt och fritt från rost innan produkten appliceras. Vi rekommenderar rengöring med Unirens 1-2-3. Tidigare målade ytor ska rengöras så att de är fria från olja och smuts. Stålborstning rekommenderas där det finns rost eller lös målarfärg.



## Övermålningsbar:

Efter cirka 4 timmar (23 °C och 50 % luftfuktighet).  
Temperatur och fuktighet påverkar torktiden.



## Torktid:

Cirka 1–2 timmar (23 °C och 50 % luftfuktighet).  
Temperatur och fuktighet påverkar torktiden.



**Applicering:** Med pensel, roller eller spruta. Undvik applicering i direkt solljus. Fukt på nymålade ytor kan ge matta fläckar. För bästa skydd och färgbeständighet rekommenderar vi minst två strykningar. Kontrollera att färgen stämmer med beställd färg.



## Rengöring/thinner:

Universalthinner/xylen.



## Förbrukning:

6–10 m<sup>2</sup>/liter, beroende på underlaget.



## Glans:

Semimatt 10–20.



## Tål frost:

Ja. Kan användas från +40° C till -15° C och tål att förvaras utomhus.



## Ska röras om:

Innan användning.



## Allmänt:

Kan blandas till de allra flesta färger.  
Använd samma produktionsnummer i sista strykningen.



Tjæralin AS – Beständig kvalitet!  
Dynamitveien 24, 1401 Ski, Norge  
Tfn +47 950 411 00  
[www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no) – [www.facebook.com/Tjaralin](https://www.facebook.com/Tjaralin)

