

Produktdatablad TERRASSE

Bruksområde: Tjæralin Terrasse er et alkydøljebasert transparent produkt for behandling av impregnerte terrassegulv, hagemøbler etc. Terrasse motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Beisen inneholder midler mot svertesopp og alger. Tjæralin Terrasse har god inntrengning og gir en vannavvisende overflate.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt og ubehandlet impregnert treverk må vaskes godt med Terrasserens før behandling. På tidligere behandlet treverk må gammel olje og beis fjernes før du påfører ny. På værslitte flater anbefales stålbørsting eller nedsliping. Løse trefibre **MÅ** fjernes. Alt rengjøres med Terrasserens før påføring.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 24 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 7-9 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring: Påføres med pensel eller rull. Unngå påføring i direkte sollys, lave temperaturer og regn. Nytt treverk påføres 1 strøk. Sterkt sugende underlag påføres et 2. strøk innen 48 timer. Påfør 3-4 bord om gangen og stryk ut i hele bordets lengderetning for å unngå skjøteskjolding. Beisen vil gi noe film. Dugg kan forårsake duggmatting.



Rengjøring/tynner:

White Spirit.



Forbruk:

6-10 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Blank (80-90).



Tåler frost:

Produktet tåler frost og kan lagres ute.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk. Dette er særlig viktig der beisen er tilsatt pigmenter for å få en jevn farge.



Generelt: Viktig at impregneringsmidlet er tørt slik at det ikke påvirker farge og herdeprosess. Sjekk at fargen som påføres er riktig. Feil i fargevalg er vanskelig å rette opp i transparent behandling. Lavpigmentert beis er mindre bestandig mot UV stråler. Jo mindre pigment, dess oftere vedlikehold. Benytt alltid samme batch-nr i siste strøk.



Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

