

Produktdatablad TJÆRALIN HYBRID 25 OG 40

Bruksområde: HYBRID er beregnet for utvendige trefasader og trekonstruksjoner der det ønskes en glans og farge med en slitesterk og overflatefilm med lang holdbarhet. Produktet inneholder oljer som trekker godt inn i underlaget, og akryler som danner en slitesterk og værbestandig, selvrensende overflatefilm. Svært godt egnet for nye og gamle trefasader. Gir en ekstrem trebeskyttelse. Kan overmales.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt treverk behandles før eller snarest mulig etter oppføring med Tjæralin Dekkende. Høvlet treverk rubbes før påføring, materialer stått mer enn 3 uker må stålbørstes. Tidligere behandlede flater vaskes, løs maling fjernes og løse trefibre fjernes. Saltutslag på trykkipregnert treverk må fjernes.



Overmalbar:

Overmalbar etter 4-6 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Støvtørr:

Støvtørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Pensel, rulle eller sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys. Det anbefales 2 strøk. Påfør TJÆRALIN HYBRID i lengderetning. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Sjekk at fargen er riktig.



Rengjøring/tynner:

Vann.



Forbruk:

6 – 10 m²/litr avhengig av underlaget.



Glans:

Ca. 25 og ca 40. Tørrstoff ca 40% volum.



Tåler frost:

Tåler IKKE frost. Tjæralin HYBRID lagres frostfritt.



Omrøres:

Omrøres noen minutter før bruk.



Generelt: Trykkipregnert treverk behandles som nytt treverk. Dugg på nymalte/halvtørre flater kan gi matte skjolder.

Temperaturen under påføring og under tørking må være over +10° C. HYBRID har svært gode påføringsegenskaper og god utflyt. Endaved mettes godt. Husk samme produksjonsnummer i siste strøk. Leveres i Hvit Base, A-, B-, C-, oker og oksydrød base.



Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!

Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00

www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

