

TJÆRALIN HYBRID DØR & VINDU

Series T54

Beskrivelse: Tjæralin HYBRID DØR & VINDU er en vannfortynnbar maling beregnet for utvendige trevinduer, dører, hagemøbler og andre bygningsdetaljer i tre. Produktet dekker godt og gir høy blokkbestandighet og god kantdekk. Tjæralin HYBRID DØR & VINDU inneholder oljer som trekker inn i underlaget, og akrylbindemidler som danner en slitesterk, værbestandig film. Produktet har svært gode påføringssegenskaper og god utflyt. Leveres i Hvit Base, A-, B-, C-Base, oker og oksydrød base. Kan overmales med tilsvarende produkter.	i
Klargjøring av underlaget: Før produktet påføres, må det kontrolleres at underlaget er egnet: underlaget skal være rent og tørt. Vask tidligere behandlede flater, fjern løs maling og løse trefibre. Saltutslag på trykkimpregnert treverk må fjernes. Høvlet treverk må pusses før påføring, og materialer som har stått ute i mer enn 3 uker, må stålørstes. Nytt treverk grunnes med Tjæralin OLJEGRUNNING før Tjæralin HYBRID DØR & VINDU påføres. Trykkimpregnert treverk behandles som nytt treverk.	1
Påføringsanvisning: Rør produktet i noen minutter før bruk. Kan påføres med pensel, rull eller sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys. Påfør Tjæralin HYBRID DØR & VINDU i lengderetningen. 2 strøk anbefales. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Kontroller at fargen er korrekt.	2
Rengjøring/tykker: Vann.	3
Tørketid: Overmalbar etter 4-6 timer (23°C og 50% relativ luftfuktighet). Temperatur og luftfuktighet påvirker tørketiden: dugg på nymalte/halvtørre flater kan gi matte skjolder.	4
Støvtørr: Støvtørr etter ca. 1 time (23°C og 50% relativ luftfuktighet). Temperatur og luftfuktighet påvirker tørketiden.	5
Forbruk: 6 - 10 m ² /l avhengig av underlaget.	6
Egenskaper: Glans ca. 40 v.60°. Tørstoff ca. 40% av volum.	7
Lagring: Maksimal temperatur for lagringsstabilitet: +30 °C Minimumstemperatur for lagringsstabilitet: +5 °C Produktet tåler IKKE frost.	8

SAN MARCO GROUP garanterer at opplysningene her er gitt etter beste tekniske og vitenskapelige kunnskap og basert på erfaring. Selskapet kan likevel ikke holdes ansvarlig for resultatene som oppnås ved bruk av disse produktene, ettersom påføringsforholdene ligger utenfor selskapets kontroll. Det anbefales alltid å kontrollere at produktet er egnet for det konkrete formålet. Dette databladet annullerer og erstatter alle tidligere datablader.

Juni 2026

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (V) Italia - +39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tjæralin AS
Dynamitveien 24, 1401 SKI
Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

tjæralin

San
Marco
Group

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (V) Italia - +39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tjæralin AS
Dynamitveien 24, 1401 SKI
Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

tjæralin

**San
Marco**
Group