

TJÆRALIN OLJEGRUNNING

Series T35

Beskrivelse: Tjæralin OLJEGRUNNING er en oljebasert tregrunning som inneholder alkydharpikser. Den tørker raskere enn løsemiddelbaserte toppstrøksmalinger, men trekker samtidig inn i treverket og gir maksimal og langvarig beskyttelse. Den danner en beskyttende film med mugghemmende virkning. Kan påføres direkte på nytt treverk, slik at separat grunning ikke er nødvendig, og er egnet både for nye og gamle trefasader. Tjæralin OLJEGRUNNING virker som en høytekkende fiksering avhengig av antall lag. Leveres i hvit base.	i
Klargjøring av underlaget: Før produktet påføres, må det kontrolleres at underlaget er rent og tørt. Påføring på flater som tidligere er behandlet med vannbaserte impregneringer, anbefales ikke. Slip overflaten for å forbedre vedheft. Værslitt treverk må slipes og rengjøres. Ubehandlet treverk: Påføres direkte i ett strøk. Flater som tidligere er behandlet med impregneringsprodukter: Klargjøres ved å påføre ett strøk Tjæralin OLJEGRUNNING.	1
Påføringsanvisning: Rør produktet grundig i noen minutter før bruk. Kan påføres med pensel, rull eller sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys. Ett strøk anbefales før påføring av toppstrøk. Ikke la Tjæralin OLJEGRUNNING stå uten toppstrøk.	2
Rengjøring/tynner: Klar til bruk. Verktøy m.m. kan rengjøres med white spirit.	3
Tørketid: Overmalbar etter ca. 16 - 24 timer (23°C og 50% relativ luftfuktighet). Temperatur og luftfuktighet påvirker tørketiden.	4
Støvtørr: Støvtørr etter ca. 8 - 12 timer (23°C og 50% relativ luftfuktighet). Temperatur og luftfuktighet påvirker tørketiden.	5
Forbruk: 6 - 10 m ² /l avhengig av underlaget.	6
Egenskaper: Glans ca. 50-70 v.60° Egenvekt 0,95 - 1,10 kg/L Tørrestoff ca. 55% av volum. VOC-regelverk: EUs grenseverdi (kat. A/e) er 500 g/l (2010). Produktet inneholder maksimalt 500 g/l VOC.	7
Lagring: Maksimal temperatur for lagringsstabilitet: +40 °C Produktet tåler frost og kan lagres ute.	8

SAN MARCO GROUP garanterer at opplysningene her er gitt etter beste tekniske og vitenskapelige kunnskap og basert på erfaring. Selskapet kan likevel ikke holdes ansvarlig for resultatene som oppnås ved bruk av disse produktene, ettersom påføringsforholdene ligger utenfor selskapets kontroll. Det anbefales alltid å kontrollere at produktet er egnet for det konkrete formålet. Dette databladet annullerer og erstatter alle tidligere datablader.

Juni 2026

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (V) Italia - +39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tjæralin AS
Dynamitveien 24, 1401 SKI
Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

tjæralin

San
Marco
Group

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (V) Italia - +39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tjæralin AS
Dynamitveien 24, 1401 SKI
Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

tjæralin

**San
Marco**
Group