

TJÆRALIN OLJEGRUNNING

Series T35

Beskrivning: Tjæralin OLJEGRUNNING är en oljebaserad trägrund som innehåller alkydhartser. Den torkar snabbare än lösningsmedelsburna täckfärger, men tränger samtidigt in i träet och ger maximalt och långvarigt skydd. Den bildar en skyddande film med mögelhämmande verkan. Kan appliceras direkt på nytt trä, vilket eliminerar behovet av separat grundning, och är lämplig för både nya och gamla träfasader. Tjæralin OLJEGRUNNING fungerar som en hög täckande fixering beroende på antalet skikt. Levereras i vit bas.	i
Förberedelse av underlaget: Innan produkten appliceras ska det säkerställas att underlaget är rent och torrt. Applicering på ytor som tidigare behandlats med vattenbaserade impregneringar rekommenderas inte. Slipa ytan för att förbättra vidhäftningen. Väderpåverkat trä ska slipas och rengöras. Obehandlat trä: Applicera direkt i ett skikt. Ytor som tidigare behandlats med impregneringsprodukter: Förbered genom att applicera ett skikt Tjæralin OLJEGRUNNING.	1
Appliceringsanvisningar: Rör om produkten noggrant i några minuter före användning. Kan appliceras med pensel, roller eller spruta. Undvik applicering i direkt solljus. Ett skikt rekommenderas innan täckfärg appliceras. Lämna inte Tjæralin OLJEGRUNNING utan täckfärg.	2
Rengöring/förtunning: Klar att använda. Verktyg m.m. kan rengöras med lacknafta.	3
Torktid: Övermålningsbar efter ca 16 - 24 timmar (23°C och 50% relativ luftfuktighet). Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.	4
Dammtorr: Dammtorr efter ca 8 - 12 timmar (23°C och 50% relativ luftfuktighet). Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.	5
Åtgång: 6 - 10 m ² /l beroende på underlaget.	6
Egenskaper: Glans ca 50-70 v.60° Specifik vikt 0,95 - 1,10 kg/L Torrhalt ca 55% av volymen. VOC-regler: EU:s gränsvärde (kat. A/e) är 500 g/l (2010). Produkten innehåller maximalt 500 g/l VOC.	7
Förvaring: Högsta temperatur för lagringsstabilitet: +40 °C Produkten tål frost och kan förvaras utomhus.	8

SAN MARCO GROUP garanterar att informationen häri lämnas enligt bästa tekniska och vetenskapliga kunskap och baseras på erfarenhet. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för resultat som uppnås vid användning av dessa produkter, eftersom appliceringsförhållandena ligger utanför företagets kontroll. Det rekommenderas att alltid kontrollera att produkten är lämplig för det specifika ändamålet. Detta datablad upphäver och ersätter alla tidigare datablad.

Juni 2026

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (V) Italia - +39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tjæralin AS
Dynamitveien 24, 1401 SKI
Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

tjæralin

**San
Marco**
Group